

Tehničko Uputstvo

TU0020/00 BEZBOJNA PU PODLOGA SA VISOKOM SPOSOBNOŠĆU POKRIVANJA

Primena

Ležaljke, stolice, lajsne, baštenski nameštaj

Način korišćenja

Sprej, pištolj, elektrostatički pištolj

Mešanje i razblaživanje

	težina (kg)	zapremina (l)
TU0020/00	100	100
TH0780/00	50	50
DT1150/00	30	30
TU0020/00	100	100
TH0727/00	50	50
DT1150/00	30	30

Tehničke karakteristike

* Suva materija (%):	53 ± 2
* Specifična težina (kg/l):	1,000 ± 0,030
* Viskozitet DIN 4 na 20°C (sek.):	TU0020/00 100 ± 3
	Nakon upotrebe katalizatora (TH0780/00) 20 ± 3
	Nakon upotrebe katalizatora (TH0727/00) 30 ± 3

Osnovne karakteristike

* Vreme eksploatacije od otvaranja na 20°C:	3 sata
* Preporučena gramaža za jedan sloj (gr/m ²):	min 80 - maks 140
* Vremenski razmak između slojeva:	min 30' - maks 2 sata
* Broj slojeva:	preporuka je 1 sloj, maksimum 2

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

* Vreme sušenja (100 gr/m ² na 20°C):	Ne lepi se prašina	10'
	Pritisak prstom ne ostavlja trag	25'
	Može da se odloži	1 sat

* Sušenje u tunelu sa pojačanom ventilacijom (100 g/m²):

preporuka	
Isparivanje	10'
Vruć vazduh 50°C	30'
Hlađenje	10'

* Šmirglanje: sačekati minimum 1 sat

* Nanošenje sledećeg sloja: sačekati minimum 90'

Ukoliko se proizvod pravilno skladišti rok trajanja je neograničen. Nakon dužeg perioda skladištenja pre upotrebe proverite homogenost proizvoda i promešajte ga dobro kako bi se izbeglo raslojavanje boje.

Priprema

Bojenje sa bojama na bazi vode (AC0600/XX) uz dodatak aditiva XX4130/00, ili sa bojama na bazi razređivača (XM7100/XX, XM8000/XX).

Osnovne karakteristike

- Ubrzano sušenje. Šmirglanje je moguće nakon 60 minuta, a nanošenje završnog mat sloja nakon 90 minuta
- Odlično podnosi ručno i mašinsko šmirglanje
- Dobro popunjava i čini ravnim: prirodne neravnine, manje pukotine i šupljine drvene podloge