

TEHNIČKO UPUTSTVO

TZ66/00**

**BEZBOJNI SATENSKI POLIURETANSKI ZAVRŠNI SLOJ
ZA PARKET**

Verzije:	20, 40 i 70 sjaj.		
Primena:	Parket, nameštaj.		
Način nanošenja:	Četka, valjak, pištolj.		
Procedura mešanja:	težina (kg)	zapremina (l)	
Komponenta A	TZ66**/00 100	100	
Komponenta B (učvršćivač)	TH0146/00 100	100	

Tehničke karakteristike:

Suva materija (%):	20 - 40 sjaj:	35 ± 1
	70 sjaj:	37 ± 1
Specifična težina (kg/l):	20 - 40 sjaj:	0.980 ± 0.030
	70 sjaj:	0.975 ± 0.030
Viskozitet (DIN 4 na 20°C):	20, 40, 70 sjaj:	20" ± 2"

Priprema podloge

Sa bezbojnom podlogom TU0325/00.

Osnovne karakteristike

Vreme eksploatacije nakon otvaranja	6 sati
Preporučena količina za jedan sloj (g/m ²):	Min. 80 - Maks. 150
Vreme sušenja (100 g/m ² na 20°C):	Ne lepi se prašina 1 sat
	Suvo na dodir 4-6 sati
	Skladištenje 8 sati
Veštačko sušenje:	Ne preporučuje se.
Rok trajanja:	Ukoliko se pravilno čuva rok trajanja je neograničen. Nakon dužeg stajanja dobro promešajte pre upotrebe kako bi se eliminisao talog do kog je došlo zbog stajanja.

TZ66**/00 je visokokvalitetan ekstremno elastičan i u isto vreme čvrst i otporan na habanje. U sebi sadrži sporosušeci razređivač kako bi se olakšalo nanošenje četkom i valjkom bez opasnosti da dođe do pojave mehurića ili tragova četke. Čak i na velikim površinama obezbeđuje ravnomernu nanosenost, ravnomernu pokrivenost i odličnu otpornost. Preporučuje se dvoslojni system nanošenja:

1. Nanesite kit, zatim osnovni sloj TU0325/00 (sa TH0146/00 100%). Sačekajte bar dva sata, zatim nanesite TZ66**/00 sa TH0146/00 100%. Ošmirglajte nakon 10-12 sati, pa nanesite TZ66**/00 sa TH0146/00 100%.
2. Nanesite kit, zatim osnovni sloj TU0325/00 (sa TH0146/00 na 100%). Sačekajte bar četiri sata, ošmirglajte, zatim nanesite dva sloja TZ66**/00 sa TH0146/00 100% u razmaku od najmanje četiri sata.

Posebna uputstva

Kako bi proizvod razvio dobru čvrstinu za vreme nanošenja je potrebno da temperatura prostora ne bude niža od 5°C. Kako bi se olakšalo nanošenje u letnjim mesecima smanjite količinu učvršćivača za 10-20% i razredite proizvod sa 10-20% DT0041/00. Za ubrzavanje sušenja kod nanošenja pištoljem preporučujemo upotrebu 80% učvršćivača TH0780/00.