

Tehničko Uputstvo

IFS2984/36 EFEKAT HROMIRANOG SREBRA

DATUM 05/04/09

Boja:	Srebrna
Primena:	Ramovi za slike, nameštaj
Način nanošenja:	Pištolj (sa napola zatvorenom mlaznicom)

Tehničke osobine

Suva materija (%):	11 ± 2
Specifična težina (kg/l):	0.920 ± 0.030
Viskozitet (DIN 4 na 20°C):	12 ± 1

Priprema podloge

Dobro ošmirglana poliuretanska ili poliesterska podloga. Zatim se nanese PU visokosjajni lak TL0335/A5 ili TL0336/00 obojen sa 20% tonera TP3300/22.

Sačekati 24 sata a zatim naneti IFS2984/36; nakon 24 sata korigujte srebrni efekat nanošenjem AF7290/00 or SZ4190/00.

Dodatno možete premazati sa nekim od PU premaza (samo za sisteme bez AF7290/00).

Posebna uputstva

Rok upotrebe je 6 meseci. Uvek proverite homogenost i dobro promešajte pre upotrebe kako bi se eliminisala moguća sedimentacija.